

3M

RPT – Revestimento Protetor Texturizado

Dados Técnicos

Janeiro/04

Substitui: Agosto/ 00

Propriedades:

- É um composto à base de elastômeros para cobertura e proteção de superfícies metálicas sujeitas à batidas de pedras e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto.
- É um produto de secagem rápida e ótima flexibilidade.
- A camada aplicada, após seca, tem uma aparência uniforme semelhante à original de fábrica.
- Após 30 minutos da aplicação da última demão aceita qualquer tipo de "primer" ou tinta de acabamento, sem alteração da tonalidade do padrão original da cor.
- Possui características anti-corrosivas e anti-abrasivas.
- Atua como impermeabilizante e resiste à águas salinas, óleo, gasolina, álcool etílico e intempéries.
- Promove proteção anti-acústica e anti-térmica.
- Pode ser aplicado sobre chapa nua ou sobre primer.

Dados Técnicos:



Cor	: cinza claro.
Base	: elastômero sintético.
Consistência	: gel (facilmente dispersável).
Sólidos	: 30% mínimo.
Solvente	: nafta, toluol e MEK.
Peso Específico:	0,79 g/cm ³ .
Secagem ao toque:	1 demão : 15 minutos. 2 demãos : 30 minutos. 3 demãos : 40 minutos.
Secagem total	: segundo a secagem da tinta.
Rendimento	: 3,5 m ² / litro (camada de 0,1 mm de espessura)
Disponível	: lata com 1 litro.

Aplicações:

- É indicado para aplicação em partes internas e externas de automóveis, ônibus, caminhões, trailers e outros equipamentos de transporte, sujeitas à batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto, tais como, partes internas e externas dos para-lamas, saias dianteiras e traseiras, caixas de ar e laterais inferiores do veículo.

Instruções de Uso:

1. Limpar as superfícies removendo qualquer partícula de óleos, pó, graxa, umidade ou qualquer outro contaminante.
2. Produto para pronto uso. Se necessário, diluir com no máximo de 10% de thinner para reduzir a aparência texturizada. Respeitando-se a aplicabilidade, maiores diluições poderão ser efetuadas para reduzir a aparência texturizada.
3. Proteja as áreas onde não será aplicado o produto.
4. Para pulverização utilize com auxílio da pistola aplicadora com uma pressão de atomização entre 40 e 60 psi e distante da superfície entre 20 e 30 cm.
5. No caso de mais de uma demão aguardar 5 minutos entre as mesmas.
6. Remova a proteção imediatamente após a aplicação do produto.
7. Este produto pode ser pigmentado no máximo com 10% de tinta visando obter uma tonalidade próxima à cor do veículo.

Cuidados:

- As superfícies deverão estar limpas e secas, livres de óleos, pó, graxa, umidade ou qualquer outro contaminante.
- Agite bem antes de usar o produto.
- A limpeza dos equipamentos como também respingos do material podem ser removidos antes de sua secagem com uma estopa embebida em thinner.
- Para uma melhor adesão, recomenda-se lixar as superfícies.
- Não é recomenda secagem forçada em estufa para camadas espessas (acima de 2 demãos).

Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado na embalagem original bem vedada, a uma temperatura entre 15°C e 27°C para uma maior estabilidade.
- Nas condições acima a validade do produto será de 1 ano.

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.

Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos.



Mercados da Reparação Automotiva
3M do Brasil Ltda.
Fone: (19) 3838 7000
Via Anhanguera, Km. 110
Cx. Postal: 123 Campinas SP
CEP: 13001-970

LINHA ABERTA
Fone: 0800 13 2333

Informações
Consulte o Serviço Técnico de Autos
Fone: 0800 55 1646
Fax: (19) 3838 7686