



Preto fosco vinílico

Produto bicomponente indicado para promover adesão, proteção anticorrosiva em chapas metálicas e no pré tratamento de chapas de aço, alumínio, galvanizados, ligas de cobre e correlatos. Pode ser utilizado como acabamento fosco sobre cromados, frisos, parachoques e vidros.

Produtos e aditivos :

Preto fosco vinílico - 405.01118

Catalisador para preto fosco vinílico - 405.01120

Matéria-Prima básica :

Preto fosco vinílico : Resina polivinil butiral, Cromatos, solventes e aditivos

Catalisador para preto fosco : Ácido fosfórico e hidrocarbonetos aromáticos

Possíveis Substratos :


Chapas de aço

Alumínios e Galvanizados

Aço Inox e Ligas de cobre

Cromados e vidros

Relação de mistura



2 partes de preto fosco vinílico

1 parte de catalisador para preto fosco vinílico

Aplicação



Viscosidade de aplicação : 15 – 20” CF4 / 25° C

Tempo de vida útil : 6-8 horas

Processo de aplicação : 2 demãos cruzadas

Pistola

Sucção

Gravidade

HVLP

Bico

1,8 mm

1,2-1,5 mm

1,2-1,5 mm

Pressão

3-4 Bar (40 – 50 lb / pol²)

3-4 Bar (40 – 50 lb / pol²)

3-4 Bar (40 – 50 lb / pol²)

Espessura do filme :

5-10 μ por demão.

**Rendimento :**

10 m²/litro/demão.

Na prática, o rendimento depende de vários fatores por exemplo: formato do objeto, imperfeição da superfície, circunstâncias da aplicação, método de aplicação, etc.

Limpeza dos equipamentos :

Utilizar Thinner Wanda 1100- 407.04000

Tempo de secagem :

	À 25°C	À 60°C
Secagem toque	5 min.	---
Secagem manuseio	10-15 min.	---
Secagem total	2 horas	10-15 min.

Embalagem :

Preto fosco vinílico - Quarto de galão com 0,600 L ou Galão de 3,6 L

Catalisador para preto fosco - bombona de 0,300 L ou 3,6 L

Saúde e Segurança :

Favor consultar FISPQ

Dica : Em dias úmidos e frios aquecer previamente a peça antes de aplicar o preto fosco.

Não lixar o preto fosco vinílico.

Aplicar o Washprimer Preto fosco Vinílico utilizando os equipamentos de proteção determinados na FISPQ.

Utilizar sempre o catalisador indicado para mistura

Observações importantes :

Produto inflamável e nocivo a saúde. Não ingerir e não inalar. • Manter a embalagem fechada e longe das criança, animais, alimentos e fontes de calor. • Armazenar em local coberto, seco e ventilado. Não incinerar ou reutilizar a embalagem. • Produto de uso profissional em oficina de pintura. Usar equipamentos de segurança individual. • Em contato com a pele lavar com água e sabão, com os olho lavar com água em abundância. • Com dificuldade para respirar, ir para um local arejado e usar respiração artificial se necessário. • caso ingerido lavar a boca com bastante água e não provocar vômito. • Se apresentar alergia a este produto não deve reutilizá-lo. • Em caso de acidente ir ao médico levando a embalagem.

Nota : este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante.